

Tentmesh

cod. 8020

- Rete con una costruzione mista di piattina e filo in HDPE stabilizzato UV
- Blocca dal 91% al 98% (secondo il colore) dei raggi UV
- Blocca dal 77% al 96% (secondo il colore) dei raggi del sole
- Grazie alla costruzione tessile è molto stabile dimensionalmente
- Molto indicata per la costruzione di strutture tensionate leggere
- Ignifuga secondo le norme italiane
- Garanzia 10 anni per il degrado con i raggi uv

- Tentmesh is a mesh, made of a UV-Stabilized HDPE yarn
- It stops the passing of UV rays from 91 to 98% according to the colour
- Also the sun rays are blocked by this fabric with a percentage from 77 to 96 % according to the colour
- Dimensional stability is guaranteed at high level by the textile construction
- This mesh is specific for Aluminium Structures
- Flame retardant according to the italian and german norms
- 10-year-warranty concerning degradation caused by UV rays exposure

- Netz aus UV-beständigen, Flach- und HDPE-Garnen
- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % und 98 % (je nach Farbe)
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % und 96 % (je nach Farbe)
- Dank entsprechender GewebEinstellung ein höchst stabiles Netz
- Bestens geeignet für den leichten Membranbau
- Schwer entflammbar nach DIN 4201B1
- 10 Jahre Garantie für UV-Beständigkeit

- Filet en fil polyester HDPE, traitement UV
- Filtre entre 91 % et 99 % des UV selon les coloris
- Filtre entre 77 % et 96 % de la luminosité selon les coloris
- Contexture textile pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- Voiles solaires, toiles tendues, structures légères
- Ignifugé selon la norme allemande B1
- Garantie 10 ans contre les UV

P
V
C

Tentmesh

cod. 8020


Francia - France
GIOVANARDI FRANCE sas
tel. +33 2 54030472
fax. +33 2 54 214811
info@giovanardifrance.fr


Inghilterra
United Kingdom
GIOVANARDI UK Ltd.
tel. +44 7711336865
office@giovanardi.uk


Paesi Bassi - Netherland
WILDEMAN
tel. +31 416333651
fax. +31 416334216
info@wildeman.waalwijk.nl


f.lli
Giovanardi
textile experience
www.giovanardi.com
via Marconi 63-46039 Villimpenta (MN)
tel. 0376 5720227- fax. 0376 667687
info@giovanardi.it


Italia -Italy
F.II GIOVANARDI
tel. +39 0376 572011
fax. +39 0376 667687
info@giovanardi.it


Germania - Germany
GIOVANARDI GMBH
tel. +49 371 5611553
fax. +49 371 5611554
info@giovanardi.de


Bulgaria - Bulgaria
BULTEX srl
tel. +359 32 630065
fax. +359 32 630024
bvconsulting@abv.bg


Romania - Rumania
POLYTEX
tel. +40 213275525
fax. +40 213265535
office@polytex.ro

Member of:



Associazione Italiana Tende da sole,
Schermature Solari e Chiusure Tecniche
Italian sun awnings
association



Associazione Tedesca
tende da sole
German sun awnings
association



Associazione Internazionale
tessuti per l'industria
Industrial fabrics
association



Tentmesh



coperture
marquees
lateral wall
Pavillons
structures légères




tende
tensostrutture
tunnels
Sonnensegel
voiles solaires
toiles tendues


f.lli
Giovanardi
textile experience
www.giovanardi.com

Tentmesh

cod. 8020


Colours



Rivergum Green 711




Yellow 655



Brunswick Green 728




Aquatic Blue 766




Navy Blue 735




Desert Sand 704



Ochre Red 617



Cherry Red 662



Steel Gray 648



Black 631



Natural 759



Tentmesh

cod. 8020

1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
ordito: polietilene HDPE trama: polietilene HDPE	warp: polyethylene HDPE weft: polyethylene HDPE	Kette: Polyethylen HDPE Schuss: Polyethylen HDPE	chaîne: polyéthylène HDPE trame: polyéthylène HDPE
ca 350 gr/mq	ca 350 gr/sqm	ca 350 gr/m ²	ca 350 gr/m ²
ordito: ca 537 DaN/5 cm trama: ca 1592 DaN/5 cm	warp: ca 537 DaN/5 cm weft: ca 1592 DaN/5 cm	Kette: ca 537 DaN/5 cm Schuss: ca 1592 DaN/5 cm	chaîne: ca 537 DaN/5 cm trame: ca 1592 DaN/5 cm
ordito: ca 143 DaN trama: ca 203 DaN	warp: ca 143 DaN weft: ca 203 DaN	Kette: ca 143 DaN Schuss: ca 203 DaN	chaîne: ca 143 DaN trame: ca 203 DaN
91%-98%	91%-98%	91%-98%	91%-98%
standard	standard	Standard	standard
300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
ca 50 mtl	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m

Spessore-Thickness
Stärke-épaisseur

Filato-Yarn-Garn-Fil

Peso tessuto-Weight
Gewicht-Poids

Resistenza alla trazione
Breaking strength
Reisskraft
Résistance à la traction
(DIN 53354)

Resistenza allo strappo
Tear strength
Weiterreissfestigkeit
Résistance à la déchirure
(DIN 53363)

Trattamento ai raggi UV
con test di 1000 ore
Treated against uv rays
tested for 1000 hours
Behandlung gegen UV-
Strahlen mit 1000-Stundentest
Traités anti-UV (xénotest 1000
heures sans altération
significative)

Fornitura-Supply-Verfügbarkeit
Disponibilité sur stock

Altezza del tessuto
Roll width
Breite
Laize

Lunghezza rotolo
Roll length
Rollenlänge
Longueur de la pièce



Anno 2009
Year 2009
Jahr 2009
Année 2009

I dati tecnici possono subire mutamenti.
Technical data could change.
Technische Daten können Änderungen unterliegen.
Les données techniques peuvent subir des variations.